



Фізико-хімія процесів в сучасних технологіях кераміки та скла

Робоча програма навчальної ОК (Силабус)

Реквізити навчальної дисципліни

| Рівень вищої освіти | Другий (магістерський) |
|---|--|
| Галузь знань | 16 Хімічна інженерія та біоінженерія |
| Спеціальність | 161 Хімічні технології та інженерія |
| Освітня програма | Хімічні технології неорганічних в'яжучих речовин, кераміки, скла та полімерних і композиційних матеріалів |
| Статус дисципліни | Нормативна |
| Форма навчання | денна |
| Рік підготовки, семестр | 1 курс, осінній семестр |
| Обсяг дисципліни | 5 кредитів |
| Семестровий контроль/ контрольні заходи | Залік усний, модульна контрольна робота, домашня контрольна робота. |
| Розклад занять | Лекція 2 години один раз на тиждень (1 пара), лабораторні заняття 4 години 1 раз на два тижні (2 пари) за розкладом на rozklad.kpi.ua |
| Мова викладання | Українська |
| Інформація про керівника курсу / викладачів | Лектор: к.х.н., ст. викл., Пилипенко Ігор Володимирович, i.pylyurenko@kpi.ua Лабораторні: к.х.н., ст. викл., Пилипенко Ігор Володимирович, i.pylyurenko@kpi.ua |
| Розміщення курсу | Google Classroom (Google G Suite for Education, домен LLL.kpi.ua, платформа Sikorsky-distance); доступ за запрошенням викладача |

Програма навчальної дисципліни

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчення та результати навчання

Освітній компонент «Фізико-хімія процесів в сучасних технологіях кераміки та скла» дає можливість поглиблого вивчення теоретичних основ хімічної технології сучасної кераміки та скла з комплексом фізико-технічних та експлуатаційних властивостей, що відповідають вимогам виробництва. Він відноситься до професійної та практичної підготовки.

Метою викладання навчальної дисципліни полягає у вивчені впливу різних факторів на структурно-механічні характеристики силікатних дисперсних систем та матеріалів.

Основними завданнями вивчення дисципліни є забезпечення підвищення загальнотеоретичної підготовки магістрів, сприяє поглибленню розумінню технологічних процесів у виробництві неорганічних матеріалів, формує у студентів творчий підхід та прагнення до удосконалення технологічного процесу.

Згідно з освітньо-професійною програмою здобувачі повинні набути наступні програмні компетентності:

ФК04. Здатність використовувати сучасне спеціальне наукове обладнання та програмне забезпечення при проведенні експериментальних досліджень і здійсненні дослідно-конструкторських розробок у сфері хімічних технологій та інженерії.

ФК08. Здатність використовувати поглиблені знання з фізичної хімії для інноваційної діяльності в сфері хімічних технологій неорганічних в'яжучих речовин, кераміки, скла та полімерних і композиційних матеріалів

Програмні результати навчання:

ПРН 5. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово для обговорення і презентації результатів професійної діяльності, досліджень та проектів.

ПРН 10. Контролювати ефективність технологічних процесів, інтегральну якість продукції на основі аналізу фізико-хімічних процесів в галузі неметалевих матеріалів.

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за відповідною освітньою програмою)

Освітній компонент «Фізико-хімія процесів в сучасних технологіях кераміки та скла» базується на таких фундаментальних дисциплінах як фізика, неорганічна та фізична хімія, хімія поверхневих явищ в дисперсних системах (колоїдна хімія), реологія дисперсних систем, тощо.

Дисципліна логічно пов'язана з освітніми компонентами: «Фізико-хімія процесів в сучасних технологіях в'яжучих та полімерних матеріалів», «Практика», «Виконання магістерської дисертації» та закріплює знання, отримані при їх вивченні.

3. Зміст навчальної дисципліни

| № з/п | Назва теми лекції та перелік основних питань (перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС) |
|---|---|
| РОЗДІЛ 1. ФІЗИКО-ХІМІЧНА МЕХАНІКА ДИСПЕРСНИХ СИСТЕМ І МАТЕРІАЛІВ | |
| 1 | Лекція 1. Основні засади реології |
| 2 | Лекція 2. Елементи механіки рідкого стану речовини |
| РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕФОРМАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В ДИСПЕРСНИХ СИСТЕМАХ: МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ | |
| 3 | Лекція 3. Реологічні моделі деформаційного процесу в дисперсних системах |
| 4 | Лекція 4. Методи визначення структурно-механічних властивостей дисперсних систем |
| РОЗДІЛ 3. СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ В НЕОРГАНІЧНИХ ДИСПЕРСНИХ СИСТЕМАХ | |
| 5 | Лекція 5. Коагуляційне і конденсаційно-кристалізаційне структуруутворення в дисперсних системах |
| 6 | Лекція 6. Особливості структуруутворення в низькоконцентрованих дисперсіях |
| 7 | Лекція 7. Реологія силікатних розплавів |
| РОЗДІЛ 4. РОЛЬ ХІМІЇ ПОВЕРХНІ ТВЕРДОЇ ФАЗИ В ПРОЦЕСАХ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ | |
| 8 | Лекція 8. Хімія поверхні силікатів |
| 9 | Лекція 9. Фізико-хімічні засади процесів шлікерного ліття |
| РОЗДІЛ 5. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОДИНИЧНИХ КОНТАКТІВ В КЕРАМІЧНИХ СИСТЕМАХ | |
| 10 | Лекція 10. Елементи теорії міцності дисперсних структур |
| 11 | Лекція 11. Еволюція одиличних контактів в основних технологічних процесах виробництва кераміки |
| РОЗДІЛ 6. РЕОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СИЛІКАТНИХ ДИСПЕРСНИХ СИСТЕМ | |
| 12 | Лекція 12. Структурно-механічна класифікація дисперсних структур |
| 13 | Лекція 13. Структурно-механічні характеристики силікатних дисперсних систем |
| РОЗДІЛ 7. ХІМІЧНІ МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ СТРУКТУРНО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДИСПЕРСНИХ СТРУКТУР | |
| 14 | Лекція 14. Класифікація хімічних методів |
| 15 | Лекція 15. Використання ПАР |

| РОЗДІЛ 8. ФІЗИЧНІ МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ СТРУКТУРНО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДИСПЕРСНИХ СТРУКТУР | |
|--|---|
| 16 | Лекція 16. Ультразвукова обробка |
| 17 | Лекція 17. Механохімічна активація |
| 18 | Лекція 18. Підсумкове заняття |

4. Навчальні матеріали та ресурси

Базова

1. **Фізико-хімія сучасних неорганічних матеріалів [Електронний ресурс]: підручник для студ. спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія», спеціалізації «Хімічні технології неорганічних керамічних матеріалів» /Б.Ю. Корнілович, І.В. Пилипенко, І.А. Ковальчук; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,62 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 134 с.**
2. **Сальник, В.Г. Фізико-хімічна механіка дисперсних структур у технології будівельного фарфору [Текст] / В.Г. Сальник, В.А. Свідерський, Л.П. Черняк. – К.: Знання, 2012. – 158 с**
3. **Братчун В.І., Золотарьов В.О., Пактер М.К., Беспалов В.Л. Фізико-хімічна механіка будівельних матеріалів : навчальний посібник. – Макіївка – Харків : Донбаська НАБА, 2006. – 302 с.**
4. **Мчедлов-Петросян М.О. Колоїдна хімія: підручник / М.О. Мчедлов-Петросян, В.І. Лебідь, О.М. Глазкова, О.В. Лебідь; за ред. проф. М.О. Мчедлова-Петросяна. – 2-ге вид., випр. і доп. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – 500 с.**
5. **Гомонай В.І. Фізична та колоїдна хімія: Підручник. В: НОВА КНИГА, 2007. – 496с.**

Допоміжна

1. **Shchukin Evgeny Dmitrievich. Physical-chemical mechanics of disperse systems and materials. / E. Shchukin, A. Zelenev. – London : CRC Press, 2016. – 375 p.**
2. **Корнілович Б.Ю. Фізична хімія кремнезему і нанодисперсних силікатів: навчальний посібник / Корнілович Б.Ю., Андрієвська О.Р., Племянніков М.М., Спасьонова Л.М.; за редакцією чл.-кор. НАН України Б.Ю. Корніловича. – К.: «Освіта України», 2013. – 178.**
3. **Фізико-хімічна механіка дорожньо-будівельних матеріалів : навч. посібник / А. О. Белятинський, К. В. Краюшкіна. – К. : НАУ, 2016. – 244 с.**
4. **Händle F. The Art of Ceramic Extrusion. – New York : Springer International Publishing, 2019. – 412 p.**
5. **Hench Larry. Science of ceramic chemical processing / L. Hench. – New York : Wiley, 1986. – 594 p.**
6. **Boch Philippe. Ceramic materials: processes, properties and applications / P. Boch. – Chippenham : Antony Rowe Ltd, 2006. – 573 p.**

Навчальний контент

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента)

| № | Дата | Опис заняття |
|----------|-------------|---|
| 1 | 1 тиждень | <p>Лекція 1. Основні засади реології.</p> <p>Предмет фізико-хімічної механіки дисперсних систем і матеріалів. Умовність поділу матеріалів на рідкі та тверді. Роль часового фактору при характеристиці деформаційного процесу. Швидкість деформування. Реологічна поведінка дисперсних систем. Визначальне значення фізико-хімічних явищ на границях поділу фаз в процесах структуроутворення дисперсних систем. Фізико-хімічна механіка в силікатних технологіях.</p> |

| | | |
|---|-----------|--|
| 2 | 2 тиждень | <p>Лекція 2. Елементи механіки рідкого стану речовини Поняття про «суху» воду. Закони гідростатики. Рівняння безперервності. Поле швидкостей. Операторна форма гідродинамічного рівняння безперервності. Рівняння Бернуллі. В'язкість істинних та колоїдних розчинів. Ньютонівська в'язкість. Експоненціальна залежність в'язкості від температури. Ламінарний та турбулентний режими руху рідини. Число Рейнольдса. В'язкість колоїдних розчинів, рівняння Ейнштейна. В'язкість розбавлених дисперсних систем з анізометричними колоїдними частинками. Залежність орієнтації частинок в потоці від швидкості течії</p> |
| 3 | 3 тиждень | <p>Лекція 3. Реологічні моделі деформаційного процесу в дисперсних системах. Пружна, в'язка та пластична поведінка твердих тіл при деформуванні. Реологічні моделі механічної поведінки твердих тіл. Модель Максвела - як модель послідовного поєднання пружного гуківського елементу і в'язкого ньютонівського елементу. Поняття про релаксацію напруг. Модель Кельвіна - як модель паралельного поєднання пружного гуківського елементу і в'язкого ньютонівського елементу. Модель Бінгама - як модель паралельного поєднання в'язкого ньютонівського елементу та кулонівського елементу сухого тертя.</p> |
| 4 | 4 тиждень | <p>Лекція 4. Методи визначення структурно-механічних властивостей дисперсних систем. Теоретичні засади визначення структурно-механічних властивостей суспензій. Віскозіметрія. Прилад Вейлера-Ребіндера. Реотест. Теоретичні засади визначення структурно-механічних властивостей паст і напівсухих мас. Прилад Толстого.</p> |
| 5 | 5 тиждень | <p>Лекція 5. Коагуляційне і конденсаційно-кристалізаційне структуроутворення в дисперсних системах. Поняття про коагуляційні, конденсаційні та кристалізаційні дисперсні структури. Термодинамічні аспекти процесів структуроутворення в дисперсних системах. Розвиток просторових сіток різних типів при коагуляційному структуроутворенні. Особливості прояву тиксотропії при руйнації коагуляційних структур. Прояви тиксотропії в природних коагуляційних системах. Явище дилатансії в дисперсних системах. Роль поверхнево – активних речовин (ПАР) в процесах структуроутворення.</p> |
| 6 | 6 тиждень | <p>Лекція 6. Особливості структуроутворення в низькоконцентрованих дисперсіях. Поняття про ліофільні та ліофобні дисперсні системи. Термодинамічна характеристика ліофільних дисперсних систем. Критерій ліофільності П.О. Ребіндер. Самочинне диспергування конденсованих фаз. Роль ентропійного фактору в самочинному диспергуванні. Крайовий кут змочування. Ліофільно – ліофобний баланс і його зв'язок з явищами флотації в гідрометалургії при збагаченніrudnoї сировини.</p> |
| 7 | 7 тиждень | <p>Лекція 7. Реологія силікатних розплавів Харктеристика силікатних розплавів. Вплив типу дисперсної фази та форми частинок на реологію розплавів. Вплив температури на кінетику формування (кристалізації) та розчинення дисперсної фази. Вплив хімічного (оксидного) складу та типу йонів на реологію силікатних розплавів.</p> |

| | | |
|----|-------------------|---|
| | 8 тиждень | Лекція 8. Хімія поверхні силікатів Електростатичний та адсорбційно – сольватаційний фактори стійкості низькоконцентрованих дисперсій. Теорія стійкості люфобних дисперсних систем Дерягіна – Ландау – Фервея – Овербека (ДЛФО). В`язкість низькоконцентрованих структурованих дисперсій. Аномальні чи нен`ютонівські рідини. Ефективна в`язкість. Залежність ефективної в`язкості від швидкості деформації. Ефективна в`язкість в зв`язанодисперсних системах. Тіксотропія в дисперсних системах. Лавиноподібний характер руйнування дисперсних структур. |
| 9 | 9 тиждень | Лекція 9. Фізико-хімічні засади процесів шлікерного лиття Керамічні шлікери – як низькоконцентровані дисперсні системи. Текучість та стійкість шлікерів. Вплив різних факторів на дзета – потенціал шлікерів. Вплив індиферентних електролітів та величини pH. Застосування ПАР для регулювання основних технологічних властивостей промислових шлікерів. Взаємозв'язок в`язкості шлікера та щільності відливки. Основні способи шлікерного лиття. Лиття в пористі форми, електрофоретичний спосіб формування відливки, лиття з термопластичних шлікерів. |
| 10 | 10 тиждень | Лекція 10. Елементи теорії міцності дисперсних структур Пружна поведінка ідеальних кристалів. Модуль Юнга, об'ємний модуль пружності, модуль зсуву. Застосування тензорного аналізу для характеристики деформаційної поведінки монокристалів. Зворотні та незворотні деформації. Енергія деформації. Деформаційний процес в дисперсних структурах глобуллярного типу. Орієнтовна оцінка міцності дисперсних структур за Є.Д. Щукіним. Міцність одиничних контактів в дисперсних структурах. Міцність одиничних коагуляційних контактів. Первінний (ближній) потенційний мінімум за теорією ДЛФО. Глибина первінного потенційного мінімуму. Складна константа Гамакера. Вплив ПАР на формування коагуляційних контактів. Міцність одиничних конденсаційних контактів. Міцність одиничних кристалізаційних контактів. |
| 11 | 11 тиждень | Лекція 11. Еволюція одиничних контактів в основних технологічних процесах виробництва кераміки Особливості переходу коагуляційних контактів в конденсаційні і кристалізаційні при сушці і випалі. Порівняльна характеристика структурно-механічних властивостей коагуляційних, конденсаційних та кристалізаційних контактів. |
| 12 | 12 тиждень | Лекція 12. Структурно-механічна класифікація дисперсних структур. Класифікація форм води в керамічних системах. Поняття про зв`язану воду. Теплота змочування. Правило А.В. Думанського. Адсорбційно зв`язана та структурна вода в силіатах. Енергія видалення різних форм води при сушці керамічних мас. Формування кристалізаційних контактів при випалі. |
| 13 | 13 тиждень | Лекція 13. Структурно-механічні характеристики силікатних дисперсних систем. Повна реологічна крива структурованої дисперсної системи. Особливості реологічної поведінки глинистих керамічних мас. Реологічна поведінка пластичних та напівсухих мас. Оптимізація технологічного процесу пластичного та напівсухого пресування. Класифікація дисперсних систем за їх структурно – механічними властивостями. Структурно – механічні типи за С.П. Ничипоренко. |

| | | |
|----|------------|---|
| 14 | 14 тиждень | Лекція 14. Класифікація хімічних методів. Класифікація хімічних методів. Іонний обмін. Роль геометричного фактору при іонному обміні. Розріднення сусpenзій. Кислотна активація. Селективне вилуговування компонентів при кислотній активації. Гідротермальна обробка. Процеси переосадження при гідротермальній обробці. |
| 15 | 15 тиждень | Лекція 15. Використання ПАР. Класифікація ПАР за структурою. Катіонні ПАР (четвертинні амонієві сполуки). Аніонні ПАР (з карбоксилатними, сульфатними, сульфонатними і фосфатними групами). Неіонні ПАР (з поліефірними і полігідроксильними фрагментами). Міцелоутворення в системах з ПАР. Механізм впливу ПАР на фізико – механічні властивості твердих тіл. Формування адсорбційного бар`єру на твердій поверхні за участю ПАР. Структурно-механічні властивості молекулярного адсорбційного бар`єру і його роль в формуванні реологічних властивостей силікатних систем. |
| 16 | 16 тиждень | Лекція 16. Ультразвукова обробка Потужність УЗ випромінення. Конструкція УЗ генераторів. Механізм впливу УЗ на силікатні дисперсії. Інтенсифікація хімічних реакцій під впливом УЗ. УЗ обробка керамічних мас. Розріджувальна дія УЗ випромінення. |
| 17 | 17 тиждень | Лекція 17. Механохімічна активація Механохімія (трибохімія) – як розділ фізичної хімії. Послідовність процесів, що мають місце при помелі твердих тіл. Генерація вільних радикалів при помелі. «Магма – плазма» модель механохімічних процесів. Ефект адсорбційного пониження міцності твердих тіл (ефект Ребіндра). Поняття про механохімічне модифікування поверхні. Модифікування кремнійорганічними сполуками. Механохімія полімерів. Механохімічні реакції неорганічних речовин. |
| 18 | 18 тиждень | Лекція 18. Підсумкове заняття. Обговорення результатів навчання згідно РСО. |

6. Лабораторний практикум

Лабораторний практикум забезпечує закріплення та розвиток практичних навичок при роботі в лабораторії та вирішенні практичних задач.

| Назва лабораторної роботи | Короткий зміст лабораторної роботи |
|--|--|
| 1. Визначення рн шлікерів | Визначити рн водної витяжки глинистих мінералів та шлікерів різного складу |
| 2. Дослідження реологічних властивостей речовини | Вивчення принципу дії та будови ротаційного віскозиметра реотест-2, набуття навиків виконання вимірювань з використанням системи коаксіальних циліндрів, дослідження в'язкості ньютонівської та неニュ顿івської речовини |
| 3. Визначення реологічних параметрів сусpenзії глинистого мінералу, рівняння Шведова-Бінгама | Визначити реологічні характеристики та дослідити їх залежність від концентрації сусpenзії шляхом експериментального отримання кривих в'язкості та течії і їх математичної обробки з використанням рівняння Шведова - Бінгама |
| 4. Дослідження впливу дефлокулянту на реологічні параметри сусpenзії глинистого мінералу | Визначити реологічні характеристики та дослідити їх залежність від концентрації дефлокулянту шляхом експериментального отримання кривих в'язкості та течії. |

| | |
|---|---|
| 5. Визначення коефіцієнта фільтрації поруватого середовища | Опанувати методику лабораторного визначення коефіцієнта фільтрації, визначити коефіцієнт фільтрації поруватого середовища |
| 6. Визначення коефіцієнта набухання глинистих мінералів об'ємним методом | Визначити коефіцієнти набухання та вивчити кінетику набухання глинистих мінералів об'ємним методом |
| 7. Ультразвукове диспергування глинистих мінералів | Набуття навиків приготування суспензій глинистих мінералів шляхом ультразвукового диспергування з допомогою приладу УЗДН-2Т та вивчення впливу ультразвукової обробки на властивості (характеристики) дисперсій |
| 8. Визначення деформаційних властивостей пластичних мас за допомогою приладу Толстого | Опанувати методику лабораторного визначення деформаційних властивостей пластичних мас |

7. Самостійна робота студента

Самостійна робота студента (СРС) протягом семестру включає підготовку до модульної контрольної роботи (МКР), підготовку до написання домашньої контрольної роботи та заліку. Рекомендована кількість годин, яка відводиться на підготовку до зазначених видів робіт:

| Вид СРС | Кількість годин на підготовку |
|---|-------------------------------|
| Підготовка до написання модульної контрольної роботи | 15 годин |
| Повторення лекційного матеріалу та опрацювання тем для самостійного опрацювання | 33 годин |
| Підготовка до написання домашньої контрольної роботи | 15 годин |
| Підготовка до екзамену | 15 годин |

Політика та контроль

8. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента)

У звичайному режимі роботи університету лекції та лабораторні заняття проводяться в навчальних аудиторіях. У дистанційному режимі всі заняття проводяться через платформу дистанційного навчання Сікорський. Відвідування лекцій та лабораторних занять є обов'язковим.

Політика дедлайнів та перескладань: визначається п. 8 Положення про поточний, календарний та семестровий контроль результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Політика щодо академічної добросердечності: визначається політикою академічної чесності та іншими положеннями Кодексу честі університету.

9. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО)

Види контролю встановлюються відповідно до Положення про поточний, календарний та семестровий контроль результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського:

1. Поточний контроль: МКР, ДКР.
2. Календарний контроль: проводиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання вимог силабусу.
3. Семестровий контроль: Екзамен усний.

Рейтингова система оцінювання результатів навчання

1. Рейтинг студента складається з балів, що він отримує за:

- виконання та захист 6 лабораторних робіт;
- написання модульної контрольної роботи (МКР);
- написання домашньої контрольної роботи (ДКР);

2. Критерії нарахування балів.

2.1. Захист лабораторних робіт оцінюються у 10 балів кожна:

- «відмінно» – правильно виконано та дається повна відповідь на запитання (не менше 90% потрібної інформації) – 10 балів;
- «добре» – достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної інформації) або повна відповідь з незначними неточностями – 8 балів;
- «задовільно» – неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації) та незначні помилки – 6 балів;
- «нездовільно» – відповідь не відповідає вимогам до «задовільно» – 0 балів.

За кожний тиждень затримки із поданням звіту з лабораторних робіт на перевірку нараховуються штрафні -2 бали (усього не більше – 8 балів). Наявність захищених лабораторних робіт та оцінки з ДКР і МКР є умовою допуску до екзамену.

2.2. Модульна контрольна робота оцінюється у 20 балів:

- «відмінно» – дається повна відповідь на запитання (не менше 90% потрібної інформації) – 20 балів;
- «добре» – достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної інформації) або повна відповідь з незначними неточностями – 15 балів;
- «задовільно» – неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації) та незначні помилки – 10 балів;
- «нездовільно» – відповідь не відповідає вимогам до «задовільно» – 0 балів.

2.3. Домашня контрольна робота оцінюється у 20 балів:

- «відмінно» – дається повна відповідь на запитання (не менше 90% потрібної інформації) – 20 балів;
- «добре» – достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної інформації) або повна відповідь з незначними неточностями – 15 балів;
- «задовільно» – неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації) та незначні помилки – 10 балів;
- «нездовільно» – відповідь не відповідає вимогам до «задовільно» – 0 балів. За кожний тиждень затримки із поданням розрахунково-графічної роботи на перевірку нараховуються штрафні – 2 бали (усього не більше – 8 балів). Наявність позитивної оцінки з РГР є умовою допуску до екзамену.

2.4. Екзамен усний оцінюється у 60 балів. Контрольне завдання цієї роботи складається з п'яти запитань з переліку, що наданий у додатку до робочої програми КМ.

Кожне запитання оцінюється у 12 балів за такими критеріями:

- «відмінно» – повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації), надані відповідні обґрунтування – 12 - 11 балів;
- «добре» – достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної інформації), що виконана згідно з вимогами до рівня «уміння», або незначні неточності) – 10...8 балів;
- «задовільно» – неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації). що виконана згідно з вимогами до «стереотипного» рівня та деякі помилки) – 7...4 балів;
- «нездовільно» – нездовільна відповідь – 3...0 балів.

3. Умовою позитивної першої атестації є отримання не менше 27 балів, другої атестації – отримання не менше 45 балів за умови написання ДКР.

4. Сума рейтингових балів, отриманих студентом протягом семестру, за умови зарахування ДКР та МКР переводиться до підсумкової оцінки згідно з таблицею (п.6).

5. Студент, який у семестрі отримав більше 60 балів, але бажає підвищити свій результат, може один раз переписати одну з контрольних робіт. Після переписування (МКР або ДКР) кінцева оцінка буде додана до загального рейтингу навіть якщо вона менша, ніж попередня.

6. Таблиця переведення рейтингових балів до оцінок:

| Бали | Оцінка |
|--------------------------|--------------------|
| 100...95 | Відмінно |
| 94...85 | Дуже добре |
| 84...75 | Добре |
| 74...65 | Задовільно |
| 64...60 | Достатньо |
| Менше 60 | Незадовільно |
| <i>РГР не зараховано</i> | <i>Не допущено</i> |

10. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента)

Перелік запитань до МКР, ДКР та для екзамену наведені у відповідному Google Classroom «Фізико-хімія процесів в сучасних технологіях кераміки та скла» (платформа Sikorsky-distance).

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус):

Складено старшим викладачем кафедри хімічної технології кераміки та скла:

к.х.н. Пилипенком І.В.

Ухвалено кафедрою хімічної технології кераміки та скла (протокол № 16 від 28 червня 2024 р.)

Погоджено Методичною комісією факультету (протокол № 10 від 21 червня 2024 р.)